



DESCRIPTION

- Mousse de polyuréthane mono composante ignifuge
- Coupe-feu jusqu'au 240 min, si appliquée entre des matériaux minéraux.
- Sans HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone)
- La bombe a une valve de sécurité en matière synthétique:
 - pas d'intrusion d'humidité: pas de durcissement derrière la valve (pas de réaction de l'humidité avec prépolymère)
 - conservation en position verticale et horizontale
 - pas de passage de mousse par la valve
 - conservation prolongée
- Gâchette renforcée: peut être refermée et utilisée plusieurs fois, jusqu'à 3 semaines
- Haute volume - Expansion minimale (low expansion)
- Résistant à l'humidité, à la chaleur et à beaucoup de produits chimiques
- La mousse durcie peut être coupée, sciée et enduite.

APPLICATIONS

- Excellent adhérence sur presque tous supports: sur béton, bois, maçonnerie, pierre, enduit, fibrociment, métaux et la plupart des matières plastiques, polystyrène, mousse PU, polyester, PVC.
- Pour étancher, isoler et remplir des joints et fissures, là où la résistance au feu est importante, p. ex. : liaison mur-plafond, entre éléments préfabriqués, maintien et étanchéité des encadrements isolation et étanchéité des structures résistantes au feu.
- Collage et fixation de panneaux isolants en polyuréthane ou polystyrène

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Base	Polyuréthane-prépolymère
Couleur	Rose
Système	Réaction par humidité
Densité: Feica TM 1002: 2014	15 - 17 kg/m ³
Volume mousse: Feica TM 1003: 2013	± 39 l (750 ml)
Réaction au feu: DIN 4102, part 1	B1 B, s1, d0 (EN13501-1 :2007+A1 :2010)
Résistance au feu : EN 1366-4:2006+A1:2010	240 min
Sec à toucher: Feica TM 1014: 2013	Après 8 min
Peut être découpé: Feica TM 1005: 2013	Après 45 min
Durci complet	Après 1 h (cordon de 30 mm)
Température d'application	+5°C - +30°C, optimale 20°C
Résistance à la température	-40°C - +80°C
Force de traction : DIN 53430	7,7 N/mm ²
Résistance à la compression : ISO 844	4 N/cm ²
Rupture à la traction: DIN 53430	25%
Conductivité thermique: DIN 52612	0,03 W/mK
Absorption d'eau: DIN 53428	0,3 Vol %
Isolation acoustique: DIN 52210-3	10 mm: R _{ST,W} (C; Ctr) = 60 (-2; -5) dB 20 mm: R _{ST,W} (C; Ctr) = 60 (-2; -5) dB
Conservation, dans l'emballage fermé, au sec et à l'abri du gel	15 mois

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

EMBALLAGE ET COULEURS

12 bombes de 750 ml/carton - 48 cartons/palette

MODE D'EMPLOI

Préparation

Les surfaces doivent être propres, sèches et hors poussière. Si nécessaire il faut les dégraisser. Toujours préhumidifier pour améliorer l'adhésion de la mousse.

Poser

- Secouer vigoureusement l'aérosol pendant environ 30 secondes.
- Il faut porter des gants et éviter le contact avec la peau. Visser l'applicateur sur la valve.
- Renverser l'ensemble et incliner la valve pour extruder la mousse. Commencer au point le plus bas et le plus profond.
- Remplir les joints jusqu'à 50-60%. Ne pas appliquer en excès – la mousse remplira l'espace libre.
- Après usage, plier et fixer l'applicateur sur la valve, afin d'éviter l'intrusion d'humidité.
- En cas des joints profonds, il faut appliquer la mousse en plusieurs couches et humidifier entre les couches.

Nettoyage

Mousse fraîche : par **Parafoam Gun & Spray Cleaner**.

Mousse durcie : par **Parafoam Remover**

SECURITE

Veuillez consulter la fiche de sécurité.

RESTRICTIONS

- Non résistant aux UV
- N'adhère pas sur polyéthylène et silicone.

AGREMENTS TECHNIQUES

Parafoam FR a été testé selon la norme EN 1366-4 :2006 +A1 :2010 et classifié selon EN13501-2 :2009+A1 :2010, pour application en joints linéaires ignifuges. On a obtenu une résistance au feu jusqu'aux 240 min, dépendant de la forme spécifique du joint linéaire.

AFITI Classification Report nr 2133T10-14, AFITI Technical Report nr 2132T10-6sup.3.

Etiquetage en émission de polluants volatils des produits de construction et décoration



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.